


Saniblanca® Q (Brændt kalk). CaO

Saniblanca® Q fremstilles ved brænding af knust kalksten med efterfølgende pulverisering.

I kalkovnen udsættes kalkstenen for en stadig højere temperatur, og i selve brændzonen er temperaturen 1100-1200 °C.

Ved brændingen uddrives kuldioxid (CO₂) af kalkstenen (CaCO₃), og der dannes brændt kalk (CaO):



Anvendelse

Saniblanca® Q finder anvendelse inden for mange segmenter. Det være sig bygge og anlæg, industrien, kraft/varmeværker, medicinalbranchen, levnedsmiddelbranchen med mere. Formålene er mange lige fra bindemiddel, neutralisering, rensning, pH regulering med mere.

Analysedata

Kalk er et naturprodukt, hvis sammensætning varierer inden for visse grænser. Samtlige analysedata skal derfor betragtes som retningsgivende. De kemiske og fysiske egenskaber beskrives af samme grund ved en middelværdi (\bar{x}) og tilhørende standardafvigelse (s). Der er dog ingen øvre grænse for aktiv calciumoxid (CaO_{aktiv})

Middelværdien plus/minus to gange standardafvigelsen ($\bar{x} \pm 2 \cdot s$) angiver grænserne, inden for hvilke 95 % af vore analyseresultater vil falde.

Kemisk analyse

	\bar{x}	s
Calciumoxid (CaO _{total})	95,0 %	2,0 %
Calciumoxid (CaO _{aktiv})	91,0 %	2,0 %
Magnesiumoxid (MgO)	1,4 %	0,4 %
Siliciumoxid (SiO ₂)	1,6 %	0,5 %
Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃)	0,85 %	0,4 %
Jernoxid (Fe ₂ O ₃)	0,3 %	0,15 %
Kuldioxid (CO ₂)	1,0 %	0,7 %
Svovl (S)	0,25 %	0,07 %

Fysiske egenskaber

Reaktivitet

Reaktionshastigheden bestemt ved DS/EN 459 på fraktionen 85 % mindre end 0,09 mm er:

	\bar{x}	s
R (reaktivitet)	20°C/min.	3°C/min.
t _{60°C} (tid for opnåelse af temp. 60°C)	2½ min.	1 min.

Massefylde 3,11 g/ml.

Rumvægt

	\bar{x}	s
Saniblanco® Q	910 kg/m ³	50 kg/m ³

Levering Saniblanco® Q leveres i bulk, 25 kg sække samt big bags. Levering vil ske fra Vejle eller Stubberup.

Forholdsregler ved brug

Undgå støvdannelse og spredning. Sørg for effektiv ventilation.
Undgå indånding af støv og kontakt med hud og øjne. Skift straks forurenede tøj.
Vask straks, hvis huden bliver forurenede. Der skal være adgang til vand og øjenskyllflaske. Kontaktlinser bør ikke bæres under arbejdet.

Advarsel

I modsætning til det tørre pulver kan produktet i forbindelse med vand forårsage alvorlig hudskade hos mennesker (alkalisk ætsning), specielt ved længere tids hudkontakt.

Anvisning

Der henvises til sikkerhedsdatablad for Saniblanco® Q (www.lhoist.dk).

Øvrigt

Biocid registreringsnr. BC-TT038696-96.