

GranuFax. CaCO₃

(0,1-2,0 mm)

Fremstilling GranuFax fremstilles på vor industrikalkfabrik i Faxe Ladeplads, hvor kalken knuses, tørres, pulveriseres og vindsigtes.

GranuFax er calciumcarbonat (CaCO₃).

Kemiske analyser De kemiske analyser beskrives ved en normalværdi og tilhørende minimum (min.) eller maximum (max.) værdi.

		Normalværdi	Min./Max
Totalcarbonat	(CaCO ₃ +MgCO ₃)	98,30 %	Min. 97,30 %
Calciumcarbonat ¹⁾	(CaCO ₃)	97,10 %	Min. 95,60 %
Magnesiumcarbonat	(MgCO ₃)	1,00 %	Max. 1,40 %
Uopl. rest i HCl ²⁾		1,80 %	Max. 3,00 %
Aluminiumoxid	(Al ₂ O ₃)	0,15 %	Max. 0,35 %
Jernoxid	(Fe ₂ O ₃)	0,07 %	Max. 0,09 %
Manganoxid	(MnO)	0,02 %	Max. 0,04 %
Svovl	(S)	0,04 %	Max. 0,06 %
Fugtighed	(H ₂ O)	0,05 %	Max. 0,09 %

¹⁾ Beregnet som calcium (Ca) = 38,4 %

²⁾ Den uopløselige rest i HCl er SiO₂ inkl. Al₂O₃, Fe₂O₃ og MnO

Fysiske egenskaber

Sigteanalyse

Bestemt på Alpine luftstrålesigte	\bar{x}	s*
1,000 - 2,000 mm	8 %	3 %
0,500 - 1,000 mm	27 %	3 %
0,250 - 0,500 mm	27 %	5 %
0,125 - 0,250 mm	26 %	5 %
0 - 0,125 mm	12 %	2 %

*s er angivet i procent point.

Rumvægt

	\bar{x}	s
Bulk	1250 kg/m ³	100 kg/m ³

Middelværdien plus/minus 2 gange standardafvigelsen ($\bar{x} \pm 2 \cdot s$) angiver grænserne, inden for hvilke 95 % af vore analyseresultater vil falde.

Levering GranuFax leveres i bulk, sække à 25 kg samt big bags.

Opbevaring GranuFax bør opbevares tørt.

Anvisning Der henvises til sikkerhedsdatablad for Kalk- og kridtfiller (www.lhoist.dk).

Øvrigt Produktet er GMP+ FSA sikret og overholder alle krav til foderstoflovgivning samt fodersikkerhed. Produktkoden i GMP+ Monitoring Database er 11.018.